COV REDUIT
SANS ODEUR
EXEMPT DE TCA

HACCP

PEINTURE INERTE COV 0⁺

Revêtement spécifique murs de chais

DEPRO SATIN COV 0⁺ VITI

Exempt de TCA et de dérivé organo chloré

IDENTIFICATION

1er revêtement microporeux à COV 0⁺ (1) VITI.

(1)L'absence de rejet de solvant et de co-solvant quantifiable permet de contribuer efficacement à préserver la qualité de l'environnement viticole.
Contribue à la maîtrise et à la prévention des désordres biologiques inhérents aux chais : salissures, moisissures, champignons.
Hautes performances contre les agressions mécaniques (abrasion humide par lavage…) et chimiques (solutions vinaires, agents alcalins….).
Composé d'un liant acrylique inerte chimiquement. Garanti sans Pentachlorophénol.
Recherche et développement /Caution scientifique.

Laboratoire VECT'OEUR N°CA11040497.
1/Recherche et dosage des Haloanisoles et des Halophénols dans les produits liquides.
2 /Recherche et dosage de principes actifs organohalogenes et de pyréthrinoides de synthèse.
3/ Recherche et dosage d'hydrocarbures volatils aromatiques dans les produits liquides.
4/ Recherche et dosage d'hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) dans les matrices liquides.
5/ Recherche et dosage de métaux (selon RSDE).
6/ Recherche et dosage de Fluoranthène (selon RSDE).
7/ Recherche et dosage de Nonylphénol (selon RSDE).

UTILISATIONS

Recommandée en milieu sensible et dans tous locaux où l'hygiène est une priorité : Murs de chais, locaux de vinification, d'élevage, de mise en bouteilles…

- **Recommandé dans les démarches HACCP**, conforme au « Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène de la Filière Vin » .
- **Conforme au règlement européen n° 852 du 29 avril 2004 « Hygiène en milieu alimentaire »**

AVANTAGES

- **Aspect satin plastifié facilite le nettoyage des salissures dues aux moisissures.**
- **Conforme à la directive 99/13 CEE** concernant la réduction des émissions de Composés Organiques Volatils. **COV < 1 Gr/L** (Composés Organiques Volatils).
- **Sans odeur,** ce revêtement permet des applications dans des milieux très sensibles où les nuisances olfactives seraient susceptibles d'entraîner des modifications analytiques ou organoleptiques (chais à barriques, salles de vinification…).
- **Microporeux,** DEPRO SATIN COV 0⁺ VITI permet aux matériaux supports de conserver leurs caractéristiques de transfert.
- Très bonne résistance en atmosphère humide.
- Peinture souple d'application facile à séchage rapide.

MODE D'EMPLOI

DESTINATIONS : Murs, façades, plafonds, huisseries, plinthes.
Application intérieure, extérieure sur ciment, béton, agglo, enduits de plâtre, bois, briques, anciennes peintures. Possibilité d'impression sur fond très absorbant avec DEPRO AQUAFIX VITI.
PREPARATION DES SUPPORTS : le support doit être propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente pouvant nuire à la tenue du revêtement. Le support et sa préparation seront conformes au DTU 59.1 norme NFP 7420 1 et 2.

Température d'application : T° mini du support 7°C ; T° maxi du support 30°C.
Monocomposant, DEPRO SATIN COV0⁺ s'applique facilement en 2 couches.
1ére couche diluée à 5% d'eau.

…/…

HYGIENE QUALITE

Matériel d'application : Brosse, rouleau ou pistolet airless ou pneumatique.
Diluant : eau
Séchage à 20°C et à 65% HR Hors poussière : 20 minutes
Sec au toucher : 30 minutes
Recouvrable : 4 à 6 heures

CARACTERISTIQUES

- Rendement : 7 à 9 m² L / couche.
- Aspect de finition : Satinée.
- Densité : 1,4 +/- 0,05.
- Conditionnements : 5 L (6.60 kg) et 15 L (19.80 kg)
- Teinte : blanc, pouvant être teinté avec des colorants universels (3% max).
- Extrait sec en poids : 63 +/- 0,05.
- AFNOR : Famille 1 Classe 7 b2.
- Conservation : Un an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.
Les consommations données dépendent des conditions d'application, de l'absorption, du relief des supports et peuvent varier de 20 à 30%.
Réf 04201 **06/20110**

Références

Champagne Taittinger *Champagne Krug*
Champagne Laurent Perrier *Champagne Veuve Clicquot*
Champagne Nicolas Feuillate *Champagne Moët et Chandon*

DEPROMA VITI

15, avenue Foch - B.P. 80032 - 18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 - e.mail: info@deproma-viti.com